

Aerodag® Ceramishield™ **Procedura di Applicazione**

- Leggi le istruzioni prima dell'uso sulla bomboletta e sulle schede di sicurezza.
- Inizialmente agita per un minuto circa l'aerosol e continua poi ad agitare per circa 30 secondi (si sentirà la sfera di metallica come un sonaglio e in quest'arco di tempo) per omogeneizzare il prodotto.
- Mantieni l'aerosol a 15-20cm distante dalla superficie da rivestire.

Applicazione sulla torcia di saldatura

1. Per i migliori risultati di adesione, usare nuovi ugelli e bocchelli
2. Pulire e asciugare la superficie da rivestire per la migliore aderenza
3. Posizionare l'ugello nella torcia di saldatura.
4. Spruzzare un velo di Ceramishield sulle aree che da proteggere dagli spruzzi. Il prodotto asciugherà in pochi secondi (5 secondi circa).
5. Posizionare il bocchello non rivestito
6. Procedere spruzzando un rivestimento di Ceramishield sopra ed intorno alla parte esterna e interna dell'ugello dove gli spruzzi si accumulano. Il rivestimento si asciugherà in pochi secondi (5 secondi circa).
7. Tagliare il filo dalla torcia che è stato ricoperto dal rivestimento durante il processo di applicazione facendo attenzione a non rimuovere il rivestimento applicato sulla torcia.
8. Il procedimento di saldatura può ora iniziare, e anche se il rivestimento è asciutto, è ancora morbido fino al momento di saldare. Pertanto, fare attenzione a non rimuovere il rivestimento accidentalmente tra fra le fasi di applicazione e di saldatura. Il rivestimento si indurisce con il calore durante il processo di saldatura, durando a lungo.
9. La protezione dagli spruzzi, dura per periodi di tempo estremamente lunghi; anche fino a 8 ore con una sola applicazione del rivestimento e senza la necessità di riapplicare.
10. Quando si sono misurati gli intervalli di ri-applicazione necessarie per il processo, si raccomanda di rimuovere il rivestimento con un detergente adatto Henkel quindi riapplicare. Se la rimozione non fosse possibile, garantire che le superfici siano pulite e prive di spruzzi prima di riapplicare sui componenti già rivestiti.

Henkel Italia S.p.A. (con socio unico)
General Industry
Sede Legale e Amministrativa
Via Amoretti 78
20157 Milano

Telefono +39.02.357921
Telefax +39.02.35792940
www.henkel.com

Capitale Sociale
€ 150.000.000
interamente versato

C.C.I.A.A. Milano R.E.A. N. 881105

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Milano
N. 00100960608

Indirizzare la corrispondenza a:
Henkel Italia S.p.A.
Casella Postale
N. 10478
20110 Milano